

STUCCO SILICARevestimiento acrílico elástico con arena
EXTERIOR DESCRIPCIÓN

STUCCO SILICA es un revestimiento acrílico elástico con fungicidas, elaborado a base de látex resistente a rayos UV, de alta adherencia, durabilidad y flexibilidad.

Usos

- Revestimiento exterior de edificaciones
- Texturizado decorativo interior.
- Protección de tuberías de PVC expuestas a rayos UV. - Simulación de concreto en superficies de hojalata.
- Retardante de fuego en láminas de madera.

Superficies

STUCCO SILICA se aplica sobre superficies de:

- Repellos cementicios.
- Concreto colado.
- Hierro Galvanizado.
- Madera.
- Fibrocemento.
- PVC, plásticos.

Ventajas.

- Larga vida útil en clima tropical.
- Rápida aplicación con herramientas manuales.

Presentación

Envases de 2,5 galones (15 kg) y de 5 galones (30 kg)

Color básico es blanco natural apto para entintar.

 RENDIMIENTO

El STUCCO SILICA tiene un rendimiento que varía de 1,5 a 2,0 kg por m². Según el espesor de película seca, que varía de 1,0 a 1,5 mm.

Como referencia general, use la siguiente tabla:

Espesor de la película seca (mm)	Rendimiento cubeta de 5 gal (m ²)
1,0	20
1,5	15

 DATOS TÉCNICOS *

Tipo de resina	100% Acrílica
Acabado GU @60°	Mate <5
Sólidos (%)	65 – 69 por volumen 68 - 72 por peso
Peso (kg/gal)	6,4-6,6
Viscosidad (kU)	140-143
VOC (g/L)	<20
Tiempo secado (@25°C, HR 50%)	30 min al tacto 3 hrs para repinta
Rendimiento teórico (kg/m ²) @1 mm	1,5-2,0
Resistencia	
A los hongos	Alta
A rayos UV	Alta
A intemperie	Alta
Temperatura de almacenamiento	Min 10°C Max 30°C
Dilución Solvente	Max 20% Agua

*Datos técnicos del producto según pruebas de laboratorio a la fecha de actualización de este documento, sujetas a actualización en futuras ediciones.

*Datos de rendimiento y dosificación varían según las condiciones particulares de cada proyecto.



MODO DE USO

Preparación de superficies

La superficie debe estar libre de polvo, grasa u otro contaminante. En caso de metal nuevo debe limpiarse la grasa con DESOXIDANTE/DESENGRASANTE BBG.

Debe removerse con espátula cualquier material suelto como pinturas escamadas.

No es necesario lijar superficie previamente pintada con pinturas acrílicas o de aceite.

En superficies de repello, concreto o fibrocemento, si se presenta eflorescencia alcalina o "tizado", debe eliminarse con preparador de superficie ACABADO DIRECTO BBG.

En superficies repelladas o muros colados, aplicar una mano de SELLADOR ACRÍLICO TRANSPARENTE BBG, entero (sin dilución) a razón de 30m²/GL.

Preparación de material

STUCCO SILICA es un revestimiento listo para usar. No necesita diluirse para la aplicación con llaneta. Para aplicación con brocha o rodillo puede diluirse hasta con 20% agua limpia.

Aplicación de material

Para óptimos resultados, aplique con espátula, o llaneta metálica lisa. Elimine espesor excesivo raspando con llana a 15°-20° de inclinación. Inmediatamente proceder a planchado en movimientos circulares.

Si al momento de planchar, la llaneta se queda adherida, se debe a un exceso de material, no aplique agua para el proceso de planchado. Una capa excesivamente gruesa produce microfisuras durante el secado.

Complete sectores de pared sin pausas, dejando previsto los puntos de corte.

Apto para rodillo. Aplicar en 2 manos dejando secar completamente la primera capa.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Debe mantenerse en ambiente fresco entre los 10°C y 30°C, máxima estiba de 3 cubetas.

Vida útil en bodega

En condiciones de temperatura indicadas (entre 10° y 30°C), no expuesto directamente a los rayos del sol, en su empaque original cerrado, el producto es apto para uso por 12 meses.

RECOMENDACIONES

- Puede realizarse entintado siguiendo formulación de sistemas de entintado tintométrico para pinturas. El color tendrá diferencias consistentes dado que los minerales de SILICA STUCCO® son de base blanco natural (blanco hueso) y que la textura granulada genera diferente refracción de la luz. Se recomienda realizar siempre una prueba preliminar de aproximación de color.

PRECAUCIONES

Evite ingerir o contacto con los ojos.

Para información detallada refiérase a la Ficha de Seguridad de este producto.

GARANTÍA

BBG garantiza STUCCO SILICA contra defectos de fábrica hasta por un período de 12 meses posterior a su fecha de manufactura, si ha sido almacenada en apego a las instrucciones de esta ficha técnica. Se garantiza también el desempeño del producto si es aplicado siguiendo las instrucciones de esta ficha técnica. En ambos casos, la garantía se limita a reemplazar el material que se demuestre defectuoso tras inspección técnica de BBG.

